

# Fiche technique - Isoproject

Valeur d'isolation

Produits:

- > Polyuréthane sans **CFC** et **HCFC**.
- > Deux composants: -**Composant A**: Mélange de polyol avec des agents ignifuges pour augmenter l'auto-extinction de la mousse durcie.  
-**Composant B**: MDI (diphénylméthanediisocyanate).
- > Densité de 32 à 45 kg/m<sup>3</sup>.
- > Coefficient de la conductivité thermique < 0,021 W/ mK.
- > Produit à cellules fermées à plus de 90%.
- > Absorption d'eau de moins de 5%

**Valeur R** (résistance thermique).

Epaisseur en cm	Valeur R
2	0,77
3	1,15
4	1,54
5	1,92
6	2,31
7	2,69
8	3,08
9	3,46
10	3,85

**Valeur U** (coefficient d'isolation).

Epaisseur en cm	Valeur U
2	1,29
3	0,86
4	0,64
5	0,52
6	0,43
7	0,37
8	0,32
9	0,28
10	0,25

